

Mehrlagiger TPV (TPE)-Saug- und Druckschlauch, Innenseele weiß, mit einer eingebetteten verzinkten Stahlspirale und einer Polyesterfadenverstärkung, für die Förderung von Milch.



GLATTE OBERFLÄCHE



FLEXIBILITÄT



TEMPERATURBEREICH

-25 °C 80 °C



CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

TPV Tabelle



SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT



FÜR NAHRUNGSMITTEL

Produziert konform zur FDA 21 CFR 177.2600 par. "e" (flüssige Nahrungsmittel)

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø	Außen-Ø	Vakuum bei 23° C	Betriebsdruck bei 23° C, r. 1:3	Betriebsdruck bei 23° C, r. 1:4	Betriebsdruck bei 60° C	Platzdruck bei 23° C	Biegeradius	Gesamtstärke	Ø Stahldraht	Spiralsteigung	Spiralrichtung	Gewicht je Meter	Rollenlänge	Beschaffbarkeit
mm	inch	mm	mm	m/H ₂ O	bar	bar	bar	bar	mm	mm	mm	mm		g/m	m	
19	3/4	19	28	9	16	14	12	48	70	4.5	1	8.5	Recht	380	60	Ab lager
22		22	31.5	9	16	14	12	48	75	4.5	1.2	9	Recht	450	60	Auf anfrage
25	1	25	35.5	9	16	14	12	48	80	5.25	1.4	10	Recht	580	60	Auf anfrage
30		30	40.5	9	13	10	9	39	85	5.25	1.4	10	Recht	650	60	Ab lager
32	1 1/4	32	42.5	9	13	10	9	39	90	5.25	1.4	10	Recht	730	60	Ab lager
35		35	47	9	13	10	9	39	95	6	1.4	10	Recht	850	60	Ab lager
38	1 1/2	38	50	9	13	10	7	39	100	6	1.4	10.5	Recht	920	30	Ab lager
40		40	52	9	10	9	7	30	110	6	1.4	11	Recht	970	30	Ab lager
42		42	54	9	10	9	7	30	115	6	1.4	11	Recht	1030	30	Auf anfrage
45	1 3/4	45	57	9	10	9	7	30	120	6	1.4	11	Recht	1100	30	Ab lager
50	2	50	63	9	10	8	7	30	130	6.5	1.6	11	Recht	1280	30	Ab lager
53		53	66	9	10	8	7	30	140	6.5	1.6	11	Recht	1350	30	Auf anfrage
54		54	67	9	10	8	7	30	150	6.5	1.6	11	Recht	1350	30	Auf anfrage
60		60	73	9	10	8	7	30	160	6.5	1.6	11	Recht	1550	30	Ab lager
63	2 1/2	63	76	9	10	8	7	30	180	6.5	1.6	11	Recht	1600	30	Auf anfrage
76	3	76	91	9	10	8	7	30	230	7.5	2	13.5	Recht	2350	30	Auf anfrage
80		80	95.5	9	10	8	7	30	250	7.5	2	14	Recht	2400	30	Auf anfrage
90	3 1/2	90	105.5	9	10	8	7	30	280	8	2	14	Recht	2750	30	Ab lager
102	4	102	118.5	9	10	8	6	30	310	8	2	14.5	Recht	3100	30	Auf anfrage